

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

FORMAT	Kungshamn		
Szerokość	131	mm	
Długość	655	mm	
Liczba paneli/opakowanie	14		
m ² /opakowanie	1,201	m ²	
Fugl	z Hluszczoną fugą na wszystkich krawędziach		
Grubość	8,0	mm	
Plóro i wpust	Unizip		
Gwarancja odporności na wodę	15	lat	
	72	godziny	(bezpieczny czas zalegania wody zalegającej na powierzchni)

板材组成



1. Warstwa doskonale chroniąca przed ścieraniem i zarysowaniami
2. Krystalicznie czysty wzór
3. Odporna na wilgoć płyta HDF
4. Warstwa stabilizująca

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY		
Klasa użyteczności	EN ISO 10874		klasa	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 0493 - Centexbel	DOP: na opakowaniu
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Jednostka zatwierdzona	AB 8515 - Centexbel	DOP: na opakowaniu
Gwarancja	użytek domowy	Patrz warunki gwarancji		dożywotnio
	użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji		Odporność na wodę
				15 lat
			Odporność na wodę	5 lat
			Odporność na wodę	5 lat

DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM		
Odporność na ścieranie	ISO 24338 - Procedure A		≥ 4000	cykli	
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4		
Odporność na uderzenia	EN 17368	mała kulka	≥ 35 mm		
	EN 13329	duża kulka	≥ 600 mm		
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie	≥ 3N	
Efekt krzesel z kółkami	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cykli	
Pęcznienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%		
Siła połączeń zamków	ISO 24334	F10,2 długi bok	≥ 1 kN/m		
		Fmax długi bok	≥ 2 kN/m		
		Fs0,2 krótki bok	≥ 2 kN/m		
		Fmax krótki bok			
Efekt nóżki meblowej	EN ISO 16581		Bez widocznych uszkodzeń przy teście z stopką typu 0		
przyleganie warstwy wierzchniej	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25		
Wgniecenie statyczne	EN ISO 24343-1		Wgniecenie resztkowe	≤ 0,05 mm	
Odporność na zaplamienia	EN 438-2	Grupa 1 i 2	klasa	5	
		Grupa 3	klasa	4	
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości	≤ 0,15 mm		
		Szpary na połączeniach	≤ 0,20 mm		
		Wylódkowanie wzdłużne	wklęsłość	≤ 0,50%	
			wypukłość	≤ 1,00%	
		Wylódkowanie poprzeczne	wklęsłość	≤ 0,15%	
wypukłość	≤ 0,20%				
niestabilność wymiarowa pod wpływem zmian wilgotności względnej	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		
Trwałość barw pod wpływem światła	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cykle 2 or cykle 5	szara skala wzorcowa	klasa	≥ 4	

